

DNS® color print

La carta da ufficio è molto più di una semplice carta che utilizzi nel tuo ufficio. È uno strumento che comunica l'identità aziendale, conferisce un tocco di professionalità alle presentazioni, crea uno stile definito negli inviti ai clienti e assicura un forte impatto con accattivanti direct mailing. Ti aiuta a eseguire meglio i lavori.


Il nostro portafoglio di carte da ufficio offre un'ampia gamma di gradi di bianco, texture, grammature e carte riciclate per tutte le tue applicazioni d'ufficio. Le carte da ufficio Mondì sono state progettate appositamente per le diverse necessità di un ufficio moderno, così da ottenere risultati ottimali con fotocopiatrici, stampanti laser e a getto d'inchiostro. Perfezioniamo in continuazione le nostre carte da ufficio, in funzione delle ultime tecnologie di stampa, per consentirti di ottenere sempre i migliori risultati nel tuo ufficio, in casa come in una grande impresa. Scopri cosa può offrirti il nostro portafoglio di carte da ufficio per realizzare relazioni annuali, presentazioni, inviti, carta intestata e corrispondenza generale di tutti i giorni.

Certificati



Altri certificati

EU Ecolabel, FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green Range, ISO 45001, REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281



Specifica tecnica

Nome parametro	Unità	Codice ISO	80	90	100	120	160	200	250	300	350				
Grammatura	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,5	100 ± 4,0	120 ± 4,5	160 ± 6,0	200 ± 6,0	250 ± 7,0	300 ± 8,0	350 ± 9,0				
Spessore	µm	ISO 534	98 ± 4	106 ± 4	115 ± 4	135 ± 5	176 ± 6	214 ± 7	262 ± 8	315 ± 8	368 ± 8				
Liscio Bekk	sec	ISO 5627	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	70 ± 15	60 ± 15	60 ± 15	50 ± 15	50 ± 15				
Opacità	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	95,0 ± 1	96,5 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0	100,0				
Umidità assoluta	%	ISO 287	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,0 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,5 ± 0,5	5,9	5,9	5,9 ± 0,5				
Luminosità UV	%	ISO 2470	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0	114,0 ± 2,0				
Punto di bianco CIE	%	ISO 11475	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0	170 ± 4,0				

Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 12281 per la carta per fotocopiatrici per processi di formazione di immagini con toner a secco e i requisiti della norma ISO 20494 per la stabilità della carta. Processi di produzione certificati secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. L'incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata.